



STRATOS Ω/T D

Furtun descarcare ciment uscat

si produse alimentare uscate

Furtun utilizat pentru refularea de materiale foarte abrazive, cum ar fi ciment, nisip și furaje animale.

Cu interior electro conductiv.

Rezistenta la abraziune:

Conform cu DIN ISO 4649 < 60 mm³.

Exterior: NR

Interior: NR

Insertii: Textile

Fir antistatic: Da

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Negru

Interior electro conductiv: $R < 10^6 \Omega$

Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
75	93	6	18		-40 - +70°C		30	2800
80	98	6	18		-40 - +70°C		40	2950
90	110	6	18		-40 - +70°C		20	3680
90	110	6	18		-40 - +70°C		40	3680
100	120	6	18		-40 - +70°C		20	4050
100	120	6	18		-40 - +70°C		40	4050